

产品信息



安固力® AV 215 ap

化学成份:

丙烯酸酯水性分散体

特征

- 高固含量
- 优良的粘接和内聚力平衡
- 不易变黄
- 不含APEO



安固力® AV 215 ap 是专用于生产各类压敏胶产品的聚合物，如纸标签，地板胶和包装胶等。

优点

- 高速涂布带来明显的生产效率优势
- 应用范围广泛
- 很好的抗溢胶性
- 环保

产品性质		
产品规格*	固体含量 (ISO 1625, DIN 53 189), %	67 ± 1
	pH-值 (ISO 976)	3.5 – 6.0
	粘度 (23 ° C), mPa·s Brookfield (RVT, sp 2/20 rpm)	400 - 2000
其他物性	颜色	乳白
	密度 (ISO 8962) at 20 ° C, g/cm ³	大约 1.02
	平均粒径, μm	0.1
	最低成膜温度 (ISO 2115), ° C	< 1
	抗冻融能力 乳化类型	不耐冻融 阴离子型
成膜后物性	胶膜表面 透明性	很粘 透明

*上述数据是产品在风险转移期内，合约已同意的规定质量，作为品质保证的一部分，我们会定期对数据进行监控。这些数据或产品样本的特性不隐含对某些特性或用于特别用途的适用性所具有任何法律约束力的保证，我们对此不承担任何责任。

声明

本资料中提供的信息是以我们现有的知识和经验为基础。鉴于有许多因素可能影响生产和应用，加工者有责任自行测试和实验。这些数据也不能视为对该产品性质和对特定用途适应性的法律保证。使用此产品的用户有责任遵守各项专利权和现行的法律法规。

安固力® AV 215 ap



安全

概述

必须遵守化学品操作的常规防护措施，尤其是工业化操作时保持工作场所良好通风排烟，注意皮肤防护并佩戴防护眼镜。

化学品安全技术说明书

安固力® AV 215 ap 的安全技术说明书符合 2001/58/EC 的相关指令，并且包含所有关于安全的及时更新信息。

挥发物含量

安固力® AV 215 ap 含有少量技术上无法避免的有机挥发成分。更多相关信息请参照安全技术说明书。

劳动卫生

根据我们的经验和掌握的信息，安固力® AV 215 ap 在用于预期的用途，并遵守正确工业规范的情况下对人体健康无害。

长时间接触本产品可能刺激皮肤和粘膜。

标签

根据我们现有的资料，按照德国法规或“EC Guidelines for Classification and Labelling”之规定，安固力® AV 215 ap 不属于危险品。

储存

安固力® AV 215 ap 在储存时不能与任何易被腐蚀的金属或合金接触。并保持容器密封，尽量减少容器内液面上方空间以保持足够水蒸汽。且注意不能暴露于高温并防止霜冻。

安固力® AV 215 ap 在10-30° C环境下有六个月的保质期。并注意储罐和相应储存设备的卫生。

我们建议使用防腐剂，以防止在储存和加工期间出现微生物繁殖的问题。如需更多详细信息，请阅读我们的小册子《聚合物分散体的处理和储存》。

声明

本资料中提供的信息是以我们现有的知识和经验为基础。鉴于有许多因素可能影响生产和应用，加工者有责任自行测试和实验。这些数据也不能视为对该产品性质和对特定用途适应性的法律保证。使用此产品的用户有责任遵守各项专利权和现行的法律法规。

安固力® AV 215 ap



© = BASF Aktiengesellschaft 的注册商标

此技术说明书中文翻译版仅作参考。如中英文本有任何差异，将以英文版本为准。

版本：2008年8月

声明

本资料中提供的信息是以我们现有的知识和经验为基础。鉴于有许多因素可能影响生产和应用，加工者有责任自行测试和实验。这些数据也不能视为对该产品性质和对特定用途适应性的法律保证。使用此产品的用户有责任遵守各项专利权和现行的法律法规。

欲了解更多信息，请联系：

巴斯夫(中国)有限公司

分散体和颜料部

中国 上海浦东

江心沙路300号

电话： +86 21 2039-1000

传真： +86 21 2039-4303

E-mail: adhesives-asia@basf.com

www.dispersions.asiapacific.basf.com